

ZAŁĄCZNIK NR 1

WARUNKI GWARANCJI, UŻYTKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA SKŁADANEJ PODŁOGI TANECZNEJ ARGENTINO W OKRESIE EKSPLOATACJI

I. CHARAKTERYSTYKA PODŁOGI TANECZNEJ ARGENTINO.

- * TAFLE O WYM. 75x75 cm WYKONANE SĄ Z NATURALNEJ MOZAIKI DĘBOWEJ OZDOBIONEJ RAMKĄ Z ORZECHA AMERYKAŃSKIEGO. GRUBOŚĆ TAFLI WYNOSI 23 mm (MOZAIKA + SKLEJKA + WŁÓKNINA)
- * TAFLE ŁĄCZONE SĄ ZE SOBĄ NA PIÓRO I WPUST I BLOKOWANE PRZEZ SPECJALNE ZAMKI ZAMYKANE Z GÓRY, KTÓRE ZABEZPIECZAJĄ POWIERZCHNIĘ ZŁOŻONĄ PRZED PRZESUWANIEM SIĘ
- * POWIERZCHNIĘ ZŁOŻONYCH TAFLI ZAMYKAJĄ OZDOBNE BOCZNE LISTWY WYKONANE Z LITEGO DREWNA DĘBOWEGO O GRUBOŚCI 23 mm, ŚCIĘTE KU DOŁOWI TAK ABY OSOBA WCHODZĄCA NIE POTYKAŁA SIĘ O WYSTAJĄCE ELEMENTY. LISTWY SĄ KOŁKOWANE, ŁĄCZONE NA PIÓRO I WPUST I PRZYPINANE ZAMKIEM DO TAFLI ZEWNĘTRZNEJ.
- * OD SPODU TAFLA TANECZNA PODKLEJONA JEST SPECJALNĄ WŁÓKNINĄ SPEŁNIAJĄCĄ OCHRONĘ I ODPOWIEDNIĄ PRZYCZEPNOŚĆ DO STAŁEJ PODŁOGI
- * PODŁOGA WYKOŃCZONA JEST SPECJALNYM OLEJEM **Euku-ol 1 HS** I ZABEZPIECZONA ŚRODKIEM DO PODŁÓG OLEJOWANYCH **Euku-refresher**, KTÓRY POZWALA NA ŁATWĄ PIELĘGNACJĘ I W ODPOWIEDNI SPOSÓB ZABEZPIECZA WARSTWĘ DREWNA.

II. WARUNKI GWARANCJI: UŻYTKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA PODŁOGI TANECZNEJ ARGENTINO ZABEZPIECZONEJ OLEJEM EUKULA.

ZAIMPREGNOWANA PODŁOGA DREWNIANA OLEJEM ZACHOWUJE NATURALNY WYGLĄD DREWNA, ALE WYMAGA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI, PODOBNIIE JAK W PRZYPADKU PARKIETÓW LAKIEROWANYCH, NALEŻY JĄ ODPOWIEDNIO PIELĘGNOWAĆ I CZYŚCIĆ. OLEJ ZAPEWNIĄ OCHRONĘ DREWNA ORAZ ZWIĘKSZA JEGO ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY, CO WAŻNE PO OLEJOWANIU DREWNO W DAŁSZYM CIĄGU ODDYCHA.

A / ZABEZPIECZENIE PODŁOGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJA BIEŻĄCA :

1 / KURZ I DROBNE ZANIECZYSZCZENIA NALEŻY USUNĄĆ PRZY POMOCY MIOTŁY Z MIĘKKIM WŁOSEM LUB ODKURZACZA Z KOŃCÓWKĄ SZCZOTKOWĄ.

2 / DOSTARCZONA PODŁOGA JEST ZABEZPIECZONA ŚRODKIEM KONSERWUJĄCYM DO PARKIETÓW OLEJOWANYCH **EUKU – REFRESHER**. CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE PODŁOGI PO PONOWNEJ KONSERWACJI BĄDŹ PIELĘGNACJI MOŻLIWE JEST PO 8-10 DNIACH.

- Cienką warstwę **EUKU – REFRESHER** lub **EUKU PFLEGE - EMULSION** nanosić na suchą, czystą podłogę przy użyciu miękkiej szmatki, pędzla lub szczotki. Nadmiar zebrać miękką szmatką lub gumową raklą. Następnie polerować okrągłą tarczą typu Pad(beżowy). Dopiero po pełnym zaschnięciu ok. 15 min -30 min. można poruszać się i użytkować podłogę. Zużycie ok. 10-30 ml/m². Środek stosować raz na dwa miesiące lub po intensywnym użytkowaniu (impreza, dyskoteka itd.) gdy widzimy, że parkiet traci swój połysk, pojawiają się różnice w odblasku.

Środki do konserwacji i pielęgnacji składanej podłogi tanecznej Argentino dostępne są u producenta.

3 / MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PODKŁADKAMI Z FILCU, KRZESŁA NA KÓŁKACH MIĘKKICH POWINNY POSIADAĆ SPECJALNE MATY OCHRONNE. NALEŻY PAMIĘTAĆ O SYSTEMIE WYCIERACZEK, PONIEWAŻ PIASEK DZIAŁA NA OLEJ I DREWNO PODOBNIIE JAK PAPIER ŚCIERNY.

4 / PIELĘGNACJĘ CODZIENNĄ PRZEPROWADZA SIĘ JAK W PUNKCIE 1. DODATKOWO DO CODZIENNEGO PRZETARCIA PODŁÓG STOSOWAĆ ŚRODKI PIELĘGNACYJNE **EUKU – PFLEGE-EMULSION** ROZCIENIONY Z WODĄ 0,1 – 0,2 l. na 10 l., ZUŻYCIE ok. 30ml/m², CZAS SCHNIĘCIA ok. 1 godz. .

B / PIELEGNACJA OKRESOWA.

1 / PIELEGNACJĘ OKRESOWĄ PRZEPROWADZAĆ PRZY UŻYCIU ŚRODKA **EUKU- REFRESHER**, **EUKU PFLEGE-EMULSION** LUB **EUKU- INTENSIV**.

- Podłoga traci swój połysk, pojawiają się różnice w odblasku – podłogę polerujemy tarczą typu Pad (czarny), następnie za pomocą miękkiej szmatki наносimy środek **EUKU- REFRESHER** lub **EUKU PFLEGE-OL** i polerujemy tarczą typu Pad (beżowy). Zużycie ok. 10-30 ml/m².

- Podłoga traci swój połysk, pojawiają się różnice w odblasku, podłoga ulega zszarzeniu widać warstwę brudu – na podłogę za pomocą miękkiej szmatki наносimy środek do gruntownego czyszczenia **EUKU-INTENSIV**, polerujemy tarczą typu Pad (czarny), następnie nakładamy środek **EUKU- REFRESHER** lub **EUKU PFLEGE-OL** i polerujemy tarczą typu Pad (beżowy). Zużycie 2-4 l/100 m².

2 / PODŁOGĘ NALEŻY W CZASIE PRZEPROWADZANIA INNYCH ROBÓT REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI WARSTWĄ PAPIERU FALISTEGO LUB WARSTWĄ Z PŁYTY PILŚNIOWEJ TWARDEJ. W CELU OCHRONY PRZED CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI, TAKIMI JAK PIASEK I KURZ NALEŻY POŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII BUDOWLANEJ I JEJ ŁĄCZENIE ZAKLEIĆ TAŚMĄ.

UWAGA: DO PRAC PORZĄDKOWYCH I PIELEGNACYJNYCH NIE WOLNO UŻYWAĆ MOKRYCH SZMATEK, TYLKO LEKKO WILGOTNE.

C / REGULARNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

ZABRUDZENIA I PIASEK DZIAŁAJĄ PODOBNIIE JAK PAPIER ŚCIERNY, NALEŻY JE USUNĄĆ MIĘKKĄ MIOTŁĄ LUB ODKURZACZEM. JEŻELI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODŁOGĘ NALEŻY ZMYĆ WILGOTNĄ SZMATKĄ.

PREPARATY DO WYKONYWANIA REGULARNYCH CZYSZCZEŃ I KONSERWACJI ZALECANE NA PODŁOGĘ OLEJOWANĄ OLEJEM **EUKU-OL 1HS** FIRMY „EUKULA” TO **EUKU- REFRESHER**; **EUKU PFLEGE-OL**; **EUKU PFLAGE-EMULSION** ORAZ **EUKU- INTENSIV**, KTÓRE ZABEZPIECZAJĄ W ODPOWIEDNI SPOSÓB PODŁOGĘ ORAZ PRZEDŁUŻAJĄ JEJ ŻYWOTNOŚĆ. GENERALNIE IM DŁUŻEJ BĘDIEMY CHRONIĆ PARKIET PO NAŁOŻENIU OLEJU, TYM DŁUŻEJ BĘDZIE JEJ OKRES PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

D / GRUNTOWNE CZYSZCZENIE.

W PRZYPADKU GDY NA PODŁODZE WIDOCZNE BĘDĄ WYRAŻNE ŚLADY CAŁKOWITEGO WYTARCIA OLEJU ORAZ ZNAJDUJĄ SIĘ TRUDNE DO USUNIĘCIA ZABRUDZENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA USUNĄĆ PRZY REGULARNYM CZYSZCZENIU NALEŻY WYKONAĆ GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PODCZAS KTÓREGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŚRODEK **EUKU- INTENSIV** W ILOŚCI 2-4 l/100m². PO WYSCHNIĘCIU PARKIET SZLIFUJEMY SIATKĄ P150 I NANOSIMY NOWĄ WARSTWĘ OLEJU **EUKU-OL 1HS**. PO OK. 12 GODZINACH NANOSIMY ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY **EUKU- REFRESHER** lub **EUKU PFLEGE-OL** W ILOŚCI 10-30 ml/m².

E / WARUNKI OTOCZENIA W CZASIE UŻYTKOWANIA I MAGAZYNOWANIA PODŁOGI TANECZNEJ ARGENTINO.

1 / DREWNO JEST NATURALNYM MATERIAŁEM, KTÓRY WYMAGA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW OTOCZENIA W OKRESIE UŻYTKOWANIA.

2 / PARKIET W CZASIE UKŁADANIA MA WILGOTNOŚĆ 7 - 11 %, ABY NIE NASTĘPOWAŁY NADMIERNE SKURCZE ORAZ PĘCZNIE NIE PARKIETU. W POMIESZCZENIU POWINNY BYĆ UTRZYMANE W CZASIE UŻYTKOWANIA I MAGAZYNOWANIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

A/ WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA 45 – 65 %

B/ TEMPERATURA 18 – 23 °C

Odpowiedzialność za powstałe wady parkietu w wyniku nie przestrzegania w/w warunków nie będzie spoczywać po stronie PRODUCENTA.

3 / W CELU KONTROLI W/WYM. PARAMETRÓW POWIETRZA ZALECA SIĘ UŻYWANIE W POMIESZCZENIU ODPOWIEDNICH URZĄDZEŃ DO POMIARÓW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY (TERMOMETR I HIGROMETR).

euku- pflege-emulsion emulsja pielęgnacyjna

Do pielęgnacji i ochrony parkietów
impregnowanych olejami euku-öl

- ✓ *Do czyszczenia i pielęgnacji*
- ✓ *Ogranicza ścieranie olejowanej podłogi*
- ✓ *Najlepsza metoda pielęgnacji olejowanego parkietu*

Zużycie:

0,1-0,2 litra na 10 litrów letniej, czystej wody

Podłoże:

Olejowane lub impregnowane olejami euku-öl podłogi drewniane.


Zastosowanie:

Dokładnie wymieszać 0,1-0,2 litra emulsji z 10 litrami czystej letniej wody. Proszę nie nanosić koncentratu, tylko zawsze wymieszać z wodą. W celu uzyskania podwyższonego efektu pielęgnacji można dodać do mieszaniny neutralnego środka czyszczącego. Rozcieńczoną emulsję наносimy za pomocą płaskiego mopa, miękkiej czystej szmatki i pozostawiamy do wyschnięcia, unikać zacieków i kałuż. Podłoga gotowa do użytku po całkowitym wyschnięciu środka.

Zastosowanie

Narzędzia

Czas schnięcia



1 x euku-pflege-emulsion mop czyszczący ok. 1 godzina
ręczna polerka/łasiczka

Czas schnięcia:

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, podłogi i wilgotności względnej powietrza.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić **wodą**, a zaschnięte resztki środka można usunąć rozcieńczalnikiem czyszczącym **V 29**.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**.

Oznaczenie i symbole:

ADR/RID:	nie podlega oznaczeniu
UN-Nr:	nie podlega oznaczeniu
R-zwroty:	-
S-zwroty:	-

Usuwanie:

Zużytych szmatek nie wyrzucać do kanalizacji. Suche, stare szmatki wyrzucać na śmietnik.

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny : HK/B/1745/04/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław
biuro@bautec.pl
tel/fax: +48 (0)71/7962602
www.bautec.pl

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

Euku-intensiv

Uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych

- ✓ *Do intensywnego, gruntownego czyszczenia polakierowanych posadzek drewnianych i korkowych*
- ✓ *Do usuwania świecących powłok z past na bazie wosków*
- ✓ *Czyści olejowane posadzki drewniane*

Podłoże:

Parkiet lakierowany, podłoga z korka, jak również innych wodoodpornych powierzchni (posadzki drewniane gotowe pokryte lakierem lub olejem UV-utwardzalnym) z wyjątkiem asfaltu, które były konserwowane i pielęgnowane różnymi środkami.

Zastosowanie:

Gruntowne czyszczenie

Przed zastosowaniem euku-intensiv należy zabezpieczyć inne powierzchnie przed zachlapaniem. Odkurzyć lub pozamiatać zabrudzoną podłogę. Preparat w postaci koncentratu nakładamy na brudną podłogę płaskim mopem/moherową łasicą. Powstały film pozostawiamy na ok. 10 minut. Następnie poleujemy maszynowo za pomocą białego pada, a na małej powierzchni możemy to wykonać ręczną polerką typu Pad-Master. Po polerowaniu należy oczyszczyć podłogę zneutralizować wodą, poprzez przetarcie płaskim mopem/moherową łasicą zwilżonym wodą. Pozostawiamy do wyschnięcia. Unikamy pozostawiania kałuż i zacieków.

Wskazówka:

Czyszczenie podłogi należy wykonywać etapami. Pracę wykonywać w zespole dwu osobowym. Jedna osoba rozprowadza równomiernie środek. Druga osoba usuwa ewentualne kałuże, zacieki lub zachlapania na meblach, drzwiach, listwach. Wszystkie powierzchnie, które nie są czyszczone należy zabezpieczyć taśmą, folią, np. meble, drzwi, listwy, profile ze stali, itp. Pozostawienie filmu z euku-intensiv na lakierach wodnych może spowodować powstanie mlecznej barwy. Euku-intensiv jest na bazie wody, pozostawienie go na dłuższy czas na podłogach drewnianych i korkowych może spowodować jego wnikanie w drewno poprzez otwarte fugi lub ubytki w lakierze. Może to spowodować widoczne defekty optyczne w podłodze, dotyczy to zwłaszcza nerwowych gatunków drewna np. buk, jawor. Należy zabezpieczyć wszystkie otwarte szczeliny/fugi przed wlewaniem się nie preparatu.

Dalsza pielęgnacja

Po gruntownym czyszczeniu na suchych powierzchniach, w zależności od rodzaju podłogi stosować odpowiednie produkty tj. euku mattwax, euku wax antypoślizgowy dla podłóg z powłoką, lub euku-pflege oil, euku-refresher dla podłóg olejowanych.

Zużycie:

10 – 15 litrów na 100m² (koncentrat)

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**. Chronić przed mrozem!

Oznaczenia i symbole:

ADR/RID:	nie podlega oznaczeniu
UN-Nr:	nie podlega oznaczeniu
R-zwroty:	nie ma żadnych
S-zwroty:	1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

Giscode: GG0

Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki zabezpieczyć jako odpad niebezpieczny. Przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Przedstawiciel:
BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stysia 33a
53-525 Wrocław
biuro@bautec.pl
tel/fax: +48 71 7962602
www.bautec.pl

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoże, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

Euku-Öl 1 HS high solid

Głębokie impregnowanie na bazie naturalnych olejów i żywicy alkidowej

- ✓ **Na wszystkie rodzaje podłóg drewnianych**
- ✓ **Redukuje efekt sklejaną krawędzi, przystosowany do podłóg z ogrzewaniem podłogowym**
- ✓ **Podkreśla naturalny charakter drewna;**

Podłoże:

Wszystkie drewniane i pracujące podłoża, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Podłoże powinno być suche, wolne od wosku, tłuszczu, oleju i kurzu.

Impregnowanie:

Szczotka do lakierów lub wałek o krótkim włosie, metalowa paca nierdzewna to rekomendowane narzędzia do zastosowania oleju euku-öl 1 HS. Ważne jest dla uzyskania optymalnej jakości powierzchni równomierne i dokładne szlifowanie, zalecany papier o ziarnistości 120 lub 150. Minimalna temperatura podłoża i pomieszczenia +10°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Przy miękkim drewnie jak sosna, świerk lub jodła niewielka ilość żywicy może wypłynąć na zewnątrz, co jednocześnie opóźni czas schnięcia podłoża, wzgl. doprowadzi do optycznych uszkodzeń.

Rozpuszczanie:

Nie jest zalecane, UA-rozcieńczalnik V 28

Zastosowanie Narzędzia Czas schnięcia



Impregnowanie:

1 x Euku-öl 1HS pędzel ok. 12 h
paca metalowa

Impregnuje się poprzez smarowanie partiami lub nanoszenie za pomocą wałka, pacy metalowej nierdzewnej. Nadmierną ilość zebrać ręką gumową. Po 15 minutach od naniesienia wypolerować powierzchnię maszynowo z użyciem pacy beżowej. Po wypolerowaniu padem uzyskamy jednolitą powierzchnię. Po kilku godzinach można powtórzyć proces polerowania, bez użycia oleju.

Po pełnym zaschnięciu warstwy oleju (ok. 12 godzin) można powtórzyć impregnowanie, w zależności od rodzaju drewna i jego chłonności. Przy drugiej impregnacji użyć metalowej pacy.

Po ok. 12 godzinach (czas schnięcia) można ostrożnie poruszać się po powierzchni.

Zaimpregnowaną powierzchnię nie należy w ciągu pierwszego tygodnia zmywać na mokro.

Najwcześniej po 8-10 dniach (czas pełnego utwardzenia) można położyć wykładzinę lub zastosować środki czyszczące i konserwujące.

Czas schnięcia:

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, podłoża i od wilgotności powietrza. Niska temperatura, nadmiar oleju, złe wentrowanie wydłużają czas schnięcia.

Zużycie:

ok. **30-50 g/m²** w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić UA-rozcieńczalnikiem V 28 lub rozcieńczalnikiem czyszczącym V 29.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **24 miesięcy**

Oznaczenia i symbole:

ADR/RID: bezpieczny < 450e

UN-Nr: 1866

Giscode: Ö 40

R-zwroty: 10 palny

S-zwroty: 51 stosować tylko w dobrze wentrowanych pomieszczeniach
23 nie wdychać aerozolu
38 w przypadku niedostatecznego wentrowania założyć aparat chroniący drogi oddechowe

Podczas impregnowania nie pozostawiać w pomieszczeniu kwiatów ozdobnych, żywności.

Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji, płynne resztki zabezpieczyć jako odpad niebezpieczny.

Ostrzeżenie przed samozapłonem:

Zużyte szmatki, ściereczki lub pady, pył szlifierski nasączone olejem należy przechowywać w metalowych pojemnikach lub zalać wodą i usunąć. Przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Czyszczenie i konserwacja:

Zgodnie z zaleceniami należy stosować **Euku-Refresher** lub **Euku-Polish Plus (Zestaw pielęgnacyjny 2)**. Do sprzątania bieżącego stosować emulsję pielęgnacyjną **euku-pflege-emulsion** w ilości 0,1-0,2 ltr koncentratu z 10 ltr letniej, czystej wody.

Skład:

Pokostowy olej lniany, żywica alkidowa, Alifatyczne i bezołowiowe wypełniacze.

Produkt posiada ocenę Państwowego Zakładu Higieny : HK/B/1745/03/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stysia 33A

53-525 Wrocław

biuro@bautec.pl

tel/fax: +48 (0)71/796 26 02, 722-142-403

www.bautec.pl

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

Euku-Refresher

na podłogi impregnowane olejem Euku-Öl

- ✓ *W celu utrzymania naturalnego wyglądu podłogi*
- ✓ *Optymalizuje wytrzymałość na zniszczenia*
- ✓ *W celu poprawy jakości powierzchni podłogi*

Podłoże:

Suche i wolne od kurzu, podłogi drewniane impregnowane olejami **euku-öl**.

Zastosowanie:

Cienką warstwę **Euku-Refresher** nanosić na suchą, czystą podłogę przy użyciu miękkiej szmatki, pędzla lub szczotki. Nadmiar zebrać miękką szmatką lub gumową raklą. Następnie polerować maszynowo padem – kolor beżowy. Dopiero po pełnym zaschnięciu, można poruszać się i użytkować podłogę.

Zastosowanie Narzędzia Czas schnięcia



1 x Euku-Refresher

ok. 15-30 min.

Zużycie:

ok. 10-30 ml/m²

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić UA-rozcieńczalnikami **V 28** lub rozcieńczalnikami czyszczącym **V 29**.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**.

Oznaczenie i symbole:

VbF:	Klasa A II
ADR/RID:	Klasa 3
UN-Nr:	1866
Giscode:	Ö 60
R-zwroty:	10 palny
S-zwroty:	51 stosować tylko w dobrze wentrzonych pomieszczeniach
	23 nie wdychać aerozolu
	38 w przypadku niedostatecznego wietrzenia pomieszczenia założyć aparat chroniący drogi oddechowe

Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki zabezpieczyć jako odpad niebezpieczny. Przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie przed samozapłonem:

Zużyte szmatki, ściereczki lub pady, pył szlifierski nasączone olejem należy przechowywać w metalowych pojemnikach lub zalać wodą i usunąć. Przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny: HK/B/1745/04/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stysia 33A

53-525 Wrocław

biuro@bautec.pl

tel/fax: +48 (0)71/796 26 02, 722-142-403

www.bautec.pl

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.